WAKOL D 3040 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej

Informacje techniczne

Zastosowanie

Koncentrat gruntówki dyspersyjnej do gruntowania

- Jastrychy cementowe, siarczanowo-wapniowe, asfaltowe
- podłoży betonowych
- Jastrychy magnezjowe z wyłącznie mineralnymi dodatkami
- Starannie oczyszczone (odtłuszczone) płytki
- Lastryko
- Podłoga drewniana
- płyty gipsowo-włóknowe
- jastrychów siarczanowo-wapniowych
- Wodoodporne resztki kleju

przed późniejszym szpachlowaniem w pomieszczeniach.

Szczególne właściwości

1)

2)

3)

4)

5)

6)

- bezrozpuszczalnikowy według definicji TRGS 610

1) Wg kryteriów GEV zaklasyfikowany dla klasy emisji EMICODE EC1 PLUS: bardzo niska emisja
2) klasa emisji wg prawa francuskiego
3) Bezrozpuszczalnikowe dyspersyjne materiały wykładzinowe
4) Produkt wyposażenia statków zgodnie z dyrektywą 2014/90/EU Jednostka Notyfikowana 0736 Moduł B i D. Deklaracja zgodności dostępna na stronie www.wakol.de
5) Przystosowany do ogrzewania podłogowego
6) Przystosowany pod meble na kółkach

Dane techniczne

Baza surowcowa:	Dyspersja poliakrylanowa
Proporcje mieszania:	na jastrychu cementowym, siarczanowo-wapniowym, betonie i płytach gipsowo-kartonowych 1 część WAKOL D 3040 + 2 części wody; na jastrychu z asfaltu lanego, magnezjowym, płytkach, deskach drewnianych, lastryko, płytach z tworzyw

	drzewnych i odpornych na wodę pozostałości kleju 1 część WAKOL D 3040 + 1 część wody
Czas schnięcia:	na jastrychach cementowych i betonie po optycznym wyschnięciu; na asfalcie lanym, płytkach, lastryko i odpornych na wodę pozostałościach kleju – czas schnięcia min. 60 minut; na jastrychach z siarczanu wapnia, magnezjowych, deskach i płytach gipsowo-kartonowych – czas schnięcia 2-4 godziny
Środek czyszczący:	Woda, zanim gruntówka zaschnie
Okres składowania:	12 miesięcy w temperaturze pokojowej
Temperatura składowania:	nie poniżej +5 °C, preparat wrażliwy na przemarzanie

Nakładanie (szpachla zębata) i zużycie[7)]

WAKOL Wałek do gruntowania, 11 mm Wałek welurowy o krótkim włosiu Wałek piankowy	ca. 50 g/m² Konzentrat

7) Zużycie uzależnione jest od struktury klejonej okładziny oraz chłonności podłoża.

Podłoże

Podłoże jak również warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać obowiązującym normom i zaleceniom w kartach informacji. Podłoża muszą być trwale suche, mocne, równe, pozbawione pęknięć, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Warstwy oddzielające należy usunąć za pomocą odpowiednich środków mechanicznych. Jastrychy na bazie siarczanu-wapnia należy odpowiednio przygotować mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta lub aktualnymi normami i wymaganiami technicznymi oraz dokładnie odkurzyć.

Aplikacja

Przed użyciem dobrze potrząsnąć kanistrem. Koncentrat gruntówki dyspersyjnej WAKOL D 3040 rozcieńczyć wodą w podanych proporcjach i nakładać na podłoże wałkiem do gruntowania firmy WAKOL, wałkiem welurowym lub piankowym, przy czym należy unikać powstawania kałuż. Szpachlowanie następuje po całkowitym wyschnięciu gruntówki, należy zachować odpowiedni czas schnięcia.

Ważne wskazówki

Nie stosować poniżej +15 °C temperatury podłoża i +18 °C temperatury w pomieszczeniu. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 40 % do 65 %, maksymalnie do 75 %. Wszystkie podane wielkości bazują na temperaturze otoczenia ok. 20 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza.
Wszystkie materiały do układania parkietów i podłóg, które przechowywane są w niskich temperaturach należy wcześniej ogrzać w ogrzewanym pomieszczeniu.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Nie stosować gruntówki na jastrychach magnezjowych z organicznymi dodatkami (jastrych skałodrzewny) i płytach z tworzyw drzewnych.

Nie stosować gruntówki bezpośrednio pod klej do parkietów.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 10.03.2020 anuluje poprzednie karty.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl